

Припой Capilla AL 104 (Capilla AL 104F)

Производитель: [Capilla](#)



Классификация

EN ISO 3677: B-Al 88 Si-575/585

DIN EN 1044: AL 104

DIN 8513: L-ALSi12

Материал: 3.2285

Применение, характеристики

Припой для пайки деталей из алюминия и некоторых алюминиевых сплавов.

Области применения

Применяется в авиационной и радиоэлектронной промышленности, при производстве холодильников, бытовых и автомобильных систем кондиционирования, а также при изготовлении алюминиевых емкостей и посуды, мебели, оконных рам. Припой не рекомендован к применению для деталей, подвергающихся последующему анодированию, а также деталей из алюминиевых сплавов с содержанием магния более 1,5 %.

Характеристики

Рабочая температура, °C	Температура SOLIDUS, °C	Температура LIQUIDUS, °C	Флюс
580	575	585	FL 20

Размерность

Диаметр	Длина, мм
2,0	500
3,0	500
4,0	500