

# Проволока DT-1.4015

Производитель: [Dratec](#)



## Классификация

ISO 14343-A : G/W 17  
ISO 14343-B : SS(430)  
ASTM/AWS/SFA-5.9: ~ER 430

## Назначение и применение

Проволока сплошного сечения для сварки ферритных сталей и наплавки нелегированных и низколегированных сталей. Стойкость к коррозии, жаростойкость в среде газов, выделяющихся при сгорании в среде воздуха и кислорода до 950°C (рабочие температуры до 475°C).

## Химический состав наплавленного металла, %

C	Si	Mn	Cr	Fe
0,07	0,8	0,7	17,5	основа

## Механические свойства

Предел текучести (Rp), N/мм <sup>2</sup>	Предел прочности (Rm), N/мм <sup>2</sup>	Относительное удлинение (A5), %	Твердость, HB
340	540	20	150

Защитный газ (ISO 14175): M12, M13

Полярность: =(+)

## Виды упаковки



Обозначение	Наружный диаметр, $d_1$	Диаметр посадочного отверстия, $d_2$	Ширина, $b$	Вес наматываемой проволоки, кг
BS300	300	51,5	103	15-20



Обозначение	Наружный диаметр, $d_1$	Диаметр посадочного отверстия, $d_2$	Ширина, $b$	Вес наматываемой проволоки, кг
K300	300	180	103	15-20



Обозначение	Наружный диаметр, $d_1$	Диаметр посадочного отверстия, $d_2$	Ширина, $b$	Вес наматываемой проволоки, кг
D100	100	16,5	45	0,5-1
D200	200	50,5	55	2-5
D300	300	51,5	103	15-20



Обозначение	Наружный диаметр, $d_1$	Диаметр посадочного отверстия, $d_2$	Ширина, $b$	Вес наматываемой проволоки, кг
K435/70	435	300	70	20-25



Обозначение	Наружный диаметр, $d_1$	Внутренний диаметр, $d_2$	Ширина, $b$	Вес наматываемой проволоки, кг
SH370	370	305	90	10-15
SH390	390	305	90	15-20
SH400 (VA)	400	305	100	20-25



Обозначение	Наружный диаметр, $d_1$	Диаметр посадочного отверстия, $d_2$	Ширина, $b$	Вес наматываемой проволоки, кг
D760 Holz	760	41	293	250