Проволока DT-1.4501

Производитель: Dratec

Классификация

ISO 14343-A: ~G/W 25 9 4 N L
Werkstoff Nr.: ~1.4501
AWS A 5.9: ER 2594

Назначение и применение

Проволока сплошного сечения для сварки металлоконструкций, подверженных воздействию морской воды. Наплавленный металл обладает коррозионной стойкостью к воздействию фосфорной кислоты и едких щелочей.

Химический состав наплавленного металла, %

C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	N	Cu	Fe
0,02	0,5	0,8	25,0	3,7	9,0	0,2	0,1	основа

Механические свойства

Предел текучести (Rp), N/мм^2	Предел прочности (Rm), N/мм^2	Относительное удлинение (A5), %	Ударная вязкость (Av), J (20°C)
600	750	25	80

Защитный газ (ISO 14175): M11, M12, M13
Полярность: =(+)

© 1999-2020 Группа компаний «RS». Дизайн Сервис-Партнеры

Виды упаковки



Обозначение	Наружный диаметр, d_1	Диаметр посадочного отверстия, d_2	Ширина, b	Вес наматываемой проволоки, кг
BS300	300	51,5	103	15-20



Обозначение	Наружный диаметр, d_1	Диаметр посадочного отверстия, d_2	Ширина, b	Вес наматываемой проволоки, кг
K300	300	180	103	15-20



Обозначение	Наружный диаметр, d_1	Диаметр посадочного отверстия, d_2	Ширина, b	Вес наматываемой проволоки, кг
D100	100	16,5	45	0,5-1
D200	200	50,5	55	2-5
D300	300	51,5	103	15-20



Обозначение	Наружный диаметр, d_1	Диаметр посадочного отверстия, d_2	Ширина, b	Вес наматываемой проволоки, кг
K435/70	435	300	70	20-25



Обозначение	Наружный диаметр, d_1	Внутренний диаметр, d_2	Ширина, b	Вес наматываемой проволоки, кг
SH370	370	305	90	10-15
SH390	390	305	90	15-20
SH400 (VA)	400	305	100	20-25



Обозначение	Наружный диаметр, d_1	Диаметр посадочного отверстия, d_2	Ширина, b	Вес наматываемой проволоки, кг
D760 Holz	760	41	293	250