

Проволока DT-DUR 60

Производитель: [Dratec](#)



Классификация

DIN 8555: MF 10 – 60 – G

Назначение и применение

Порошковая самозащитная проволока для наплавки деталей, подверженных высокому абразивному износу.

Наплавленный металл не поддается мех обработке. Наплавка должна осуществляться не более чем в три прохода.

Применяется для наплавки деталей оборудования в металлургической, горно-шахтной, цементной промышленности.

Химический состав наплавленного металла, %

C	Si	Cr	Nb	Fe
5,4	1,10	22,0	7,0	основа


Механические свойства

Твердость, HRC
61 – 63


Сварочные параметры

Диаметр, мм	Напряжение, В	Сварочный ток, А
1,6	20 – 26	160 – 260
2,0	22 – 27	220 – 280
2,4	26 – 28	280 – 340
2,8	27 – 29	320 – 400


Виды упаковки




Обозначение	Наружный диаметр, d_1	Диаметр посадочного отверстия, d_2	Ширина, b	Вес наматываемой проволоки, кг
BS300	300	51,5	103	15-20




Обозначение	Наружный диаметр, d_1	Диаметр посадочного отверстия, d_2	Ширина, b	Вес наматываемой проволоки, кг
K300	300	180	103	15-20




Обозначение	Наружный диаметр, d_1	Диаметр посадочного отверстия, d_2	Ширина, b	Вес наматываемой проволоки, кг
D100	100	16,5	45	0,5-1
D200	200	50,5	55	2-5
D300	300	51,5	103	15-20



Обозначение	Наружный диаметр, d_1	Диаметр посадочного отверстия, d_2	Ширина, b	Вес наматываемой проволоки, кг
K435/70	435	300	70	20-25



Обозначение	Наружный диаметр, d_1	Внутренний диаметр, d_2	Ширина, b	Вес наматываемой проволоки, кг
SH370	370	305	90	10-15
SH390	390	305	90	15-20
SH400 (VA)	400	305	100	20-25



Обозначение	Наружный диаметр, d_1	Диаметр посадочного отверстия, d_2	Ширина, b	Вес наматываемой проволоки, кг
D760 Holz	760	41	293	250