Проволока DT-RF 14

Производитель: Dratec

Классификация

DIN 8559: SG R1 M21 Y 4643
EN 758: T42 2 PCM1 H5
AWS: E 71 T-1 M

Назначение и применение

Порошковая проволока с омедненным покрытием для сварки низкоуглеродистых сталей типа UNI 430, UNI 510 и подобных.

Проволока обладает хорошими сварочными характеристиками и используется для сварки во всех пространственных положениях с отличным формированием сварного шва, отсутствием разбрызгивания и легкоотделимым шлаком.

Химический состав наплавленного металла, %

C	Mn	Si	Fe
0,05	1,35	0,5	основа

Механические свойства

Предел текучести (Rp), N/мм²	Предел прочности (Rm), N/мм²	Относительное удлинение (A5), %
420	520	22

© 1999-2020 Группа компаний «RS». Дизайн Сервис-Партнеры

Виды упаковки



Обозначение	Наружный диаметр, d_1	Диаметр посадочного отверстия, d_2	Ширина, b	Вес наматываемой проволоки, кг
BS300	300	51,5	103	15-20



Обозначение	Наружный диаметр, d_1	Диаметр посадочного отверстия, d_2	Ширина, b	Вес наматываемой проволоки, кг
K300	300	180	103	15-20



Обозначение	Наружный диаметр, d_1	Диаметр посадочного отверстия, d_2	Ширина, b	Вес наматываемой проволоки, кг
D100	100	16,5	45	0,5-1
D200	200	50,5	55	2-5
D300	300	51,5	103	15-20



Обозначение	Наружный диаметр, d_1	Диаметр посадочного отверстия, d_2	Ширина, b	Вес наматываемой проволоки, кг
K435/70	435	300	70	20-25



Обозначение	Наружный диаметр, d_1	Внутренний диаметр, d_2	Ширина, b	Вес наматываемой проволоки, кг
SH370	370	305	90	10-15
SH390	390	305	90	15-20
SH400 (VA)	400	305	100	20-25



Обозначение	Наружный диаметр, d_1	Диаметр посадочного отверстия, d_2	Ширина, b	Вес наматываемой проволоки, кг
D760 Holz	760	41	293	250