

Проволока DT-S 2

Производитель: [Dratec](#)



Классификация

EN ISO 14171: S 2

Werkstoff Nr. 1.0494

AWS-Classific: EM12

Назначение и применение

Проволока сплошного сечения для сварки под флюсом конструкционных, котельных и судостроительных сталей.

Свариваемые материалы: St 33 – St 53, St 50, HI – H III, 17Mn 4.

Химический состав наплавленного металла, %

C	Si	Mn	Fe
< 0,14	< 0,15	1,2	основа

Механические свойства

Зависят от комбинации применяемого с проволокой флюса.

Виды упаковки



Обозначение	Наружный диаметр, d_1	Диаметр посадочного отверстия, d_2	Ширина, b	Вес наматываемой проволоки, кг
BS300	300	51,5	103	15-20



Обозначение	Наружный диаметр, d_1	Диаметр посадочного отверстия, d_2	Ширина, b	Вес наматываемой проволоки, кг
K300	300	180	103	15-20



Обозначение	Наружный диаметр, d_1	Диаметр посадочного отверстия, d_2	Ширина, b	Вес наматываемой проволоки, кг
D100	100	16,5	45	0,5-1
D200	200	50,5	55	2-5
D300	300	51,5	103	15-20



Обозначение	Наружный диаметр, d_1	Диаметр посадочного отверстия, d_2	Ширина, b	Вес наматываемой проволоки, кг
K435/70	435	300	70	20-25



Обозначение	Наружный диаметр, d_1	Внутренний диаметр, d_2	Ширина, b	Вес наматываемой проволоки, кг
SH370	370	305	90	10-15
SH390	390	305	90	15-20
SH400 (VA)	400	305	100	20-25



Обозначение	Наружный диаметр, d_1	Диаметр посадочного отверстия, d_2	Ширина, b	Вес наматываемой проволоки, кг
D760 Holz	760	41	293	250