

# Проволока DT-SG 3348

Производитель: [Dratec](#)



## Классификация

DIN 8555: WSG 4-60 S

Werkstoff Nr.: 1.3348

EN 14700: S Fe 8

## Назначение и применение

Омедненная проволока сплошного сечения, предназначенная для восстановления и наплавки инструмента из молибденовых быстрорежущих сталей, такого как детали мельниц, применяющиеся для измельчения и дробления, инструмента для черновой, грубой и тонкой обработки поверхности деталей.

## Химический состав наплавленного металла, %

C	Si	Mn	Cr	Mo	V	W	Fe
1,0	0,3	0,3	4,0	8,3	1,9	1,8	основа


## Механические свойства

Твердость
57 – 62 HRC 620 HB


Защитный газ (ISO 14175): M1, M2, M3

Полярность: =(+)


## Виды упаковки




Обозначение	Наружный диаметр, $d_1$	Диаметр посадочного отверстия, $d_2$	Ширина, $b$	Вес наматываемой проволоки, кг
BS300	300	51,5	103	15-20




Обозначение	Наружный диаметр, $d_1$	Диаметр посадочного отверстия, $d_2$	Ширина, $b$	Вес наматываемой проволоки, кг
K300	300	180	103	15-20




Обозначение	Наружный диаметр, $d_1$	Диаметр посадочного отверстия, $d_2$	Ширина, $b$	Вес наматываемой проволоки, кг
D100	100	16,5	45	0,5-1
D200	200	50,5	55	2-5
D300	300	51,5	103	15-20



Обозначение	Наружный диаметр, $d_1$	Диаметр посадочного отверстия, $d_2$	Ширина, $b$	Вес наматываемой проволоки, кг
K435/70	435	300	70	20-25



Обозначение	Наружный диаметр, $d_1$	Внутренний диаметр, $d_2$	Ширина, $b$	Вес наматываемой проволоки, кг
SH370	370	305	90	10-15
SH390	390	305	90	15-20
SH400 (VA)	400	305	100	20-25



Обозначение	Наружный диаметр, $d_1$	Диаметр посадочного отверстия, $d_2$	Ширина, $b$	Вес наматываемой проволоки, кг
D760 Holz	760	41	293	250