Проволока DT-SG 650

Производитель: Dratec

Классификация

EN 14700: S Fe 3
DIN 8555: WSG 3-GZ-60 T

Назначение и применение

Омедненная проволока сплошного сечения, предназначенная для восстановления и наплавки инструмента для горячей обработки материалов, а также для восстановления рабочих поверхностей и режущих кромок различного инструмента, изготовленного из нелегированных сталей, применяемого при горячей и холодной обработке.

Химический состав наплавленного металла, %

C	Si	Mn	Cr	Mo	V	W	Fe
0,4	1,1	0,4	5,3	1,4	0,35	1,35	основа

Механические свойства

Твердость
57 – 60 HRc 570 – 600 HB

Защитный газ (ISO 14175): M1, M2, M3
Полярность: =(+)

© 1999-2020 Группа компаний «RS». Дизайн Сервис-Партнеры

Виды упаковки



Обозначение	Наружный диаметр, d_1	Диаметр посадочного отверстия, d_2	Ширина, b	Вес наматываемой проволоки, кг
BS300	300	51,5	103	15-20



Обозначение	Наружный диаметр, d_1	Диаметр посадочного отверстия, d_2	Ширина, b	Вес наматываемой проволоки, кг
K300	300	180	103	15-20



Обозначение	Наружный диаметр, d_1	Диаметр посадочного отверстия, d_2	Ширина, b	Вес наматываемой проволоки, кг
D100	100	16,5	45	0,5-1
D200	200	50,5	55	2-5
D300	300	51,5	103	15-20



Обозначение	Наружный диаметр, d_1	Диаметр посадочного отверстия, d_2	Ширина, b	Вес наматываемой проволоки, кг
K435/70	435	300	70	20-25



Обозначение	Наружный диаметр, d_1	Внутренний диаметр, d_2	Ширина, b	Вес наматываемой проволоки, кг
SH370	370	305	90	10-15
SH390	390	305	90	15-20
SH400 (VA)	400	305	100	20-25



Обозначение	Наружный диаметр, d_1	Диаметр посадочного отверстия, d_2	Ширина, b	Вес наматываемой проволоки, кг
D760 Holz	760	41	293	250