

Пруток DT-1.4009

Производитель: [Dratec](#)



Классификация

ISO 14343-A: G/W (13)

ISO 14343-B: S5410

AWS A5.9: ER 410

Назначение и применение

Пруток для сварки ферритных сталей и для наплавки нелегированных и низколегированных сталей.

Химический состав наплавленного металла, %

C	Si	Mn	Cr	Mo	Fe
0,1	0,5	0,6	11,5 – 13,5	0,6	основа

Механические свойства

Предел прочности (Rm), N/мм ²	Относительное удлинение (A5), %	Твердость, HB30
550	15	150

Защитный газ (ISO 14175): I1

Полярность: =(-)