

Пруток DT-1.4015

Производитель: [Dratec](#)



Классификация

ISO 14343-A: G/W 17
ISO 14343-B: SS(430)
ASTM/AWS/SFA-5.9: ~ER 430

Назначение и применение

Пруток для сварки ферритных сталей и наплавки нелегированных и низколегированных сталей.

Химический состав наплавленного металла, %

C	Si	Mn	Cr	Fe
0,07	0,8	0,7	17,5	основа

Механические свойства

Предел текучести (Rp), N/мм ²	Предел прочности (Rm), N/мм ²	Относительное удлинение (A5), %	Твердость, HB30
340	540	20	150

Защитный газ (ISO 14175): I1

Полярность: =(-)