

Пруток DT-1.4122

Производитель: [Dratec](#)



Классификация

ISO 14343-A: G Z 17 Mo H

Назначение и применение

Пруток для сварки 17% Cr сталей, работающих при температурах до 450°C. Применяется для наплавки на легированные и низколегированные стали.

Химический состав наплавленного металла, %

C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	Fe
0,4	0,5	0,45	16,5	1,1	0,5	основа

Механические свойства

Предел текучести (Rp), N/мм ²	Предел прочности (Rm), N/мм ²	Относительное удлинение (A5), %	Твердость после наплавки, HB	Твердость после т/о, HRC
550	750	12	230	45

Защитный газ (ISO 14175): I1

Полярность: =(-)