

# Пруток DT-1.4519

Производитель: [Dratec](#)



## Классификация

ISO 14343-A: G/W 20 25 5 Cu L

ISO 14343-B: S5385

ASTM/AWS/SFA-5.9: ER 385

## Назначение и применение

Пруток для сварки аустенитных сталей, стойких к точечной коррозии при воздействии сред содержащих серную и фосфорную кислоты, работающих при температурах от - 196°C до + 350°C.

## Химический состав наплавленного металла, %

C	Si	Mn	Mo	Cr	Ni	Cu	Fe
0,02	0,2	2,0	4,5	20,0	25,0	1,5	основа

## Механические свойства

Предел текучести (Rp), N/мм <sup>2</sup>	Предел прочности (Rm), N/мм <sup>2</sup>	Относительное удлинение (A5), %	Ударная вязкость (Av), J (20°C)
380	560	35	80

Защитный газ (ISO 14175): I1

Полярность: =(-)