Пруток DT-2.4155

Производитель: Dratec

Классификация

EN ISO 18274: SG – NiTi3 (S Ni 2061)
AWS A5.14: ER Ni-1

Назначение и применение

Пруток для сварки сплавов Nikel 200/201, сплавов Nikel 200/201 с нержавеющими сталями, углеродистых сталей с никелевыми и медно-никелевыми сплавами.

Химический состав наплавленного металла, %

Ni	C	Si	Mn	Ti
основа	0,02	0,4	0,4	3,0

Механические свойства

Предел текучести (Rp), N/мм²	Предел прочности (Rm), N/мм²	Относительное удлинение (A5), %	Ударная вязкость (Av), J
300	450	30	150

Защитный газ (ISO 14175): I1
Полярность: =(-)

© 1999-2020 Группа компаний «RS». Дизайн Сервис-Партнеры