

Пруток DT-2.4886

Производитель: [Dratec](#)



Классификация

EN ISO 18274: SG – NiCr15Mo16Fe6W4 (S Ni 6276)

AWS-Bezeichnung: ER NiCrMo-4

Назначение и применение

Пруток для сварки сплава Hastelloy C276 и подобных никелевых сплавов.

Химический состав наплавленного металла, %

Ni	C	Si	Mn	Cr	Mo	Fe	W	V
основа	<0,02	<0,1	<1,0	14,5-16,5	15,0-17,0	4,0-7,0	3,5	0,2

Механические свойства

Предел текучести (Rp), N/мм ²	Предел прочности (Rm), N/мм ²	Относительное удлинение (A5), %	Ударная вязкость (Av), J
450	750	30	90

Защитный газ (ISO 14175): I1

Полярность: =(-)