

Пруток DT-Al 99.5 Ti

Производитель: [Dratec](#)



Классификация

EN ISO 18273 (2004): Al1450 - Al99,5Ti
BS 2901, Part 4: ~ G1B
AWS-A5.10: 1450

Назначение и применение

Пруток для сварки чистого алюминия.

Химический состав наплавленного металла, %

Ti	Al
0,1-0,2	основа

Механические свойства

Предел текучести (Rp), N/мм ²	Предел прочности (Rm), N/мм ²	Относительное удлинение (A5), %
30	80	30

Защитный газ (ISO 14175): I1

Сварочный ток: ~