

Пруток DT-ALMg5

Производитель: [Dratec](#)



Классификация

EN ISO 18273 (2004) : Al 5356 - AlMg5Cr(A)
AWS A-5.10: ER 5356

Назначение и применение

Пруток для сварки Al-Mg-сплавов.

Химический состав наплавленного металла, %

Mn	Mg	Ti	Al
0,3	5,0	max 0,15	основа

Механические свойства

Предел текучести (Rp), N/мм ²	Предел прочности (Rm), N/мм ²	Относительное удлинение (A5), %
100	250	25

Защитный газ (ISO 14175): I1

Сварочный ток: ~