

# Пруток DT-CuAg

Производитель: [Dratec](#)



## Классификация

EN ISO 24373: S Cu 1897 (CuAg1)

## Назначение и применение

CuAg – пруток для сварки чистой меди и медно-серебряных сплавов с низким содержанием фосфора. Применяется также для газовой сварки раскисленной меди.

## Химический состав наплавленного металла, %

Cu	Ag
99,0	1,0

## Механические свойства

Предел текучести (Rp), N/мм <sup>2</sup>	Предел прочности (Rm), N/мм <sup>2</sup>	Относительное удлинение (A5), %	Твердость, HB
80	200	20	~50

Защитный газ (ISO 14175): I1

Полярность: =(-)