

Пруток DT-SG 3348

Производитель: [Dratec](#)



Классификация

EN 14700: S Fe 8

DIN 8555: M/WSG 4-60 S

Назначение и применение

Пруток для наплавки инструмента из молибденовых быстрорежущих сталей.

Химический состав наплавленного металла, %

C	Si	Mn	Cr	Mo	V	W	Fe
1,0	0,3	0,3	4,0	8,3	1,9	1,8	основа

Механические свойства

Твердость
57 – 62 HRC 620 HB

Защитный газ (ISO 14175): I1

Полярность: =(-)